

HR-988 水性离型剂

产品简介

本品专用于聚合物基复合材料模压成型工艺中脱模离型之用，属于水性离型剂。主要针对树脂体系有：环氧树脂、酚醛树脂等。

技术指标

外观	乳白色液体
PH 值	7.0±0.5
沸点℃	100±10℃
比重 g/ml	1.02±0.04

热稳定性

贮存温度℃	常温
贮存期/25℃	3 个月

包装及运输

包装材料	塑料桶装
包装量	12.5/桶、25kg/桶

厦门市豪尔新材料股份有限公司
地址：厦门市翔安火炬园翔虹路 29 号

操作工艺

- 1、 洁净模具，将离型剂原液涂刷在模具上；
- 2、 刷离型剂的模温可从 90–120℃，模温越高离型剂干燥时间越快，对于刚洗的模具需涂刷 3–4 遍离型剂才可入模成型
- 3、 制作数模后，再次涂刷离型剂一遍，再入模成型；
- 4、 制作多模以后，若有堆积物残留，请配合使用洗模剂 HR-168 洗净。

贮存条件

本品应贮存于阴凉、通风库房，密封保存。库温不宜超过 30℃。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

附注：若有任何技术上的疑问，欢迎来电咨询。

厦门市豪尔新材料股份有限公司
地址：厦门市翔安火炬园翔虹路 29 号